



Easy to handle • Easy to print • Matte finish • Easy to weed  
Leicht zu verarbeiten • Leicht zu bedrucken • Matte Oberfläche • Einfaches Entgittern  
Facile à manipuler • Facile à couper • Finition matte • Facile à écheniller



# Basic Print

## HOW TO PRINT & CUT / DRUCK & SCHNEIDEEINSTELLUNGEN / PARAMÈTRES D'IMPRESSION ET DE DÉCOUPE



**EN** FEED MATERIAL into the printer so that the media faces up. Print design in positive form. (1)

**NOTE:** Most designs may be cut immediately, darker designs require a 2 hour drytime.

WEED AWAY the excess media. (2)

PLACE MASK over the motif, making sure to smooth out any air bubbles. REMOVE Backing. (3)

**DE** LEGEN SIE DAS MATERIAL mit der bedruckbaren Seite nach oben in Ihren Drucker. Drucken Sie Ihr Motiv seitenrichtig. (1)

**HINWEIS:** Die meisten Designs können sofort nach dem Bedrucken geschnitten werden, dunklere Motive benötigen eine 2 stündige Trocknungszeit.

ENTFERNEN SIE das überschüssige Material. (2)

ZIEHEN SIE DIE MASK über Ihren Druck und stellen Sie sicher, dass diese glatt und blasenfrei aufliegt.

ENTFERNEN SIE die Trägerfolie. (3)

**FR** INSÉRER VOTRE MEDIA dans l'imprimante de manière à ce qu'il soit face à vous. imprimez votre dessin en positif. (1)

**INDICATION:** La plupart des motifs vous pouvez couper immédiatement après l'impression de votre dessin. Pour dessins foncé attendez 2 heures avant l'impression.

ECHENILLEZ l'excédent de média. (2)

VEUILLEZ POSER VOTRE TAPE MASK sur votre dessin en vous assurant d'avoir chassé toutes les bulles.

ENLEVEZ LE PORTEUR en révélant la face adhésive. (3)

## APPLICATION INSTRUCTION/ANDRUCKANLEITUNG/NOTICE D'IMPRESSION

150°C  
10 sec

MEDIUM

**EN** PREHEAT garment for 3-5 seconds, prior to application. POSITION & place cover sheet over graphic.

HEAT APPLY: Temperature 160°C, Time 10 seconds, Pressure medium, Peel warm.

**DE** PRESSEN Sie Ihr Textil vor dem Andruck 3-5 Sekunden bei 160°C vor. POSITIONIEREN sie Ihren Druck und decken Sie ihn mit einem Abdeckbogen ab.

ANDRUCKPARAMETER: Temperatur 160°C, 10 Sekunden, mittlerer Druck, Träger warm abziehen.

**FR** PRÉ PRESSEZ votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 160°. APPLIQUEZ l'image sur le textile face en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.

NOTICE D'IMPRESSION: Temperature 160°C, 10 secondes, pression moyenne, pélage à CHAUD.